KORRO 60

Langzeitkorrosionsschutz auf Wachsbasis

- Lack, Gummi- und Kunststoffteile werden geschützt
- seewasserfest (bestens für Überseetransporte geeignet)
- trennt sich im Benzinabscheider nach DIN 1999
- bildet einen dauerelastischen Film
- rasche Abtrocknungszeit (15 Minuten)
- keine Rissbildung bei extremer Hitze oder Kälte



Korro 60 ist ein dauerelastischer und universell einsetzbarer Korrosionsschutz auf Wachsbasis. Er eignet sich für alle Werkzeuge, Maschinen, blankes Metall, als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz für PKW und LKW und ist damit bestens geeignet für Salzstreufahrzeuge. Blanker Stahl kann bei Innenlagerung bis zu 60 Monate und bei Außenlagerung bis zu 36 Monate rostfrei gelagert werden.

Anwendung:

Der Untergrund muss vollkommen trocken sein. Korro 60 wird mittels Sprühpistole, im Tauchbad oder mit Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Die Abtrocknungszeit beträgt ca. 15 Minuten. Mit Korro 60 behandelte Materialien lassen sich zur Weiterverarbeitung leicht mit Matecra Grease-Go 91® entfernen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 1, SP 207

Matecra® GmbH · Daimlerstraße 29 · 89564 Nattheim · Tel.: 07321 9777-0 · Fax: 07321 9777-27 · www.matecra.de · info@matecra.de